




Géotextile GEOTEX-1-25®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Polypropylène	
Construction	Non tissé extrudé	
Masse surfacique	110 gr/m ²	ASTM D 3755-95
Résistance à la traction MD	45 LB	ASTM D 3755-95
Résistance à la traction CD	26 LB	ASTM D 3755-95
Élongation MD	125%	ASTM D 3755-95
Élongation CD	125%	ASTM D 3755-95
Déchirure trapézoïdale MD	27 LB	ASTM D 3755-95
Déchirure trapézoïdale CD	40 LB	ASTM D 3755-95
Perméabilité à l'eau	28,5 L/m ² /s	ASTM D 3755-92
Traitement UV	400 Kly	
Coloris	1 face Marron / 1 face Noire	
Longueurs	Rouleau de 100 ml	±3%
Largeurs	1,10 - 1,60 - 3,20	±2%
Collerettes pré-fendues	Oui	
Mandrin	Oui	

DESRIPTIF CCTP

Descriptif CCTP :

Toile 100% polypropylène non tissée en polypropylène (Duite profilée) pour la chaîne et en polypropylène (Duite profilée) pour la trame. Une face marron, une face noire. Masse surfacique de 110 g/m² suivant norme ASTM D 3755-95. Elongation 125% suivant norme ASTM D 5035-95. Perméabilité à l'eau de 28,5L/m²/s suivant norme ASTM D 4491-92.

Type Géotextile GEOTEX-1-25® ou équivalent.

