

## Gazon Panama



### Informations techniques

<b>Nombre de couleurs</b>	3 couleurs de fibres
<b>Nature de la fibre</b>	Fibre classique (PP + PE)
<b>Garantie</b>	8 ans
<b>Dtex</b>	4 500 / 3 300
<b>Hauteur de brin</b>	23 mm
<b>Jauge</b>	3 / 8
<b>Structure de brin</b>	PE + Frisé PP
<b>Tenue au feu</b>	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
<b>Nombre de touffe au m<sup>2</sup></b>	14 700
<b>Poids total</b>	1 620 g / m <sup>2</sup>
<b>Poids du dossier primaire / secondaire</b>	980 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 %)
<b>Poids de fibre</b>	640 g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)
<b>Sans remplissage</b>	Option 5 kg / m <sup>2</sup>
<b>Nature du dossier</b>	PP recouvert de latex
<b>Conditionnement</b>	Largeur 1, 2 et 4 mètres - Longueur au centimètre



### Descriptif CCTP :

Gazon Panama composé de fibres polyéthylène - PE et polypropylène - PP de 3 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Poids du dossier primaire et poids du dossier secondaire 980 g / m<sup>2</sup> (+/- 10 %). Hauteur des brins 23 mm (+/- 10%). Poids des brins : 640 g / m<sup>2</sup>. Poids total 1 939 g / m<sup>2</sup>. 14 700 touffes au m<sup>2</sup>. Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m<sup>2</sup>. Conditionnement largeur 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre.  
Type Panama ou équivalent.

